

トヨタセルフリストアリングコート対応
環境対応型耐スリ傷性向上クリヤー

Hyper-Highsolid
AXEL

アクセル

スピカクリヤーTエコ Plus



Isamu

特長 Characteristics

- トヨタセルフリストアリングコート対応のクリヤーです。
- 従来品に比べ、磨き性が向上しています。
- 乾燥時間が短縮し、塗装作業性に優れます。
- 特定化学物質非含有、PRTR 法届出対象外、第4類第二石油類です。(2023年1月現在)

荷姿 Packing



アクセルスピカクリヤーTエコ Plus : 3.5L
 アクセルスピカクリヤーTエコ ボカシシンナー : 0.9L

使用方法 How to Use

| 配合比 (重量比) | 可使用時間 | 塗装回数 |
|---|--|---|
|  <p>2 : 1 主剤 アクセル マルチハードナー</p> <p>シンナー希釈 0~20% (ハードナー調合済クリヤーに対して) 推奨シンナー: ウレタンエコブレンダー</p> |  <p>20℃</p> <p>→ 1時間</p> <p>(シンナー希釈 15%の場合)</p> |  <p>2~3回</p> <p>フラッシュオフタイム 5~10分 (コート間)</p> |

標準乾燥時間 Drying Time

| 区分 | 乾燥時間 |
|-----------|-------------|
| 指触乾燥 | 20℃ × 20分 |
| ポリッシュ可能時間 | 60℃ × 20分以上 |
| テーピング可能時間 | 60℃ × 20分以上 |

※強制乾燥を推奨いたします。

気温別ハードナー・シンナー選定参考表 Selection Table

| アクセル マルチハードナー | 気温 (℃) | | | | | | | |
|------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 超速乾 | ■ | | | | | | | |
| 速乾 | | ■ | | | | | | |
| 標準 | | | ■ | | | | | |
| 遅乾 | | | | ■ | | | | |
| 超遅乾 | | | | | ■ | | | |

| ウレタン エコブレンダー | 気温 (℃) | | | | | | | |
|-----------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 5 | ■ | | | | | | | |
| 10 | | ■ | | | | | | |
| 20 | | | ■ | | | | | |
| 30 | | | | ■ | | | | |
| 40 | | | | | ■ | | | |

小面積(ドアパネル1枚程度)の場合です。その他塗り面積に応じて表を参考に選定してください。

使用にあたってのご注意

■作業上の注意点

1. 塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない
 - 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
 - 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。

2. スプレーミストを吸い込まない

塗装の際、JIS T8153に適合し労働大臣の行う形式検定に合格した送気マスクを必ず着用してください。

■イソシアネートの毒性について

1. スプレーミストの吸入による中毒症状
 - 軽症: 不快感・頭痛・咳
 - 中症: 喉頭炎と似たような症状
 - 重症: ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作

2. 皮ふに触れた場合の炎症

塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。

3. 一度中毒症状になると再発しやすい

一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や既往症のある人、皮ふカブレの出やすい人、アレルギー質の人は、作業には従事しないでください。

■容器のふたを必ず閉める

1. 硬化剤: 硬化剤は空気の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ずふたをして、湿気・水分との接触をさけてください。
 2. 主剤: 主剤は使用時以外は必ずふたをして、溶剤の揮散を避けてください。
- ※取扱いに際しては、安全データシート(SDS)に従ってください。

*カタログ記載の内容は、2023年1月現在の情報です。カタログの内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。



イサム塗料株式会社

<http://www.isamu.co.jp/>



| | | | | |
|-------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 東京支店 | 〒335-0014 | 埼玉県戸田市喜沢南 1-5-37 | TEL 048-444-0136 | FAX 048-444-0138 |
| 名古屋支店 | 〒452-0824 | 名古屋市西区こも原町 82 | TEL 052-502-0136 | FAX 052-502-0174 |
| 大阪支店 | 〒532-0035 | 大阪市淀川区三津屋南 3-9-8 | TEL 06-6308-1363 | FAX 06-6308-1348 |
| 福岡支店 | 〒811-2304 | 福岡県粕屋郡粕屋町仲原 2777-1 | TEL 092-611-1360 | FAX 092-623-8430 |
| 仙台出張所 | 〒983-0034 | 仙台市宮城野区扇町 4-2-21 | TEL 022-206-6136 | FAX 022-208-5136 |
| 滋賀工場 | 〒525-0072 | 滋賀県草津市笠山 8-2-1 | TEL 077-562-1360 | FAX 077-562-1364 |
| 札幌 | TEL 077-562-1360 | 広島 | TEL 082-291-1234 | |