

## ボディーガード

初版: 2025/2/23

改訂:

### 標準塗装仕様

No	工程	作業内容	ポイント
1	下地処理 	適用下地 金属素地	◆ サンドブラスト、ペーパー等で錆等を除去すること
2	脱脂作業 	溶剤系脱脂剤    ワックスオフライト	◆ ワックスオフライトで油分・粉塵をきれいに除去する
3	調合 	塗料調合 ボディーガード 主剤 ボディーガード 硬化剤 ボディーガード シナー	重量比 8 1 3~10%
4	塗装 	塗装回数    2回 ウェットコート    ~100%隠蔽	◆ コート間セッティングタイムは十分に取る こと
5	セッティング 	23°C × 10分	
6	乾燥 	23°C × 24時間または60°C × 30分	
7	研磨 	スコッチブライト(P320相当)で表面を研磨・脱脂	
8	次工程	上塗り塗装	

#### スプレーガン設定

口径(加圧式)	エア圧	吐出量	ガン距離	パターン重ね
1.5~2.0mm	0.3~0.4MPa	2~3回転	20~30cm	3/5 - 3/4