

●特 長

- ★色相効果で上塗りのトマリを向上させます。

シルバー・ブルー系塗色
ブラウン・レッド系塗色
グリーン系塗色

に大きな効果を発揮。

- ★研磨性がアップ。
#800ペーパーでの水研ぎ可能。



●塗装仕様

主 剤	ハードナー	シンナー
100	(コモハードナー・ミラノMR 硬化剤) (AU ²¹ ・ウレタ88 硬化剤) 10	(上塗り用ウレタン) (シンナー) 20~40

※AU²¹超乾燥ハードナーを除く。
ウレタ88バンパー用硬化剤、軟質スポイラー用硬化剤を除く。

●乾燥時間(研磨可能時間)

10℃	20℃	30℃	60℃
4時間以上	2時間以上	1時間以上	15分

容量 ウルトラサフ マルチグレー 4kg

グレー マルチグレー Magic マジック 拾いパテ

ウルトラサフマルチグレーと
相乗効果を発揮!

●特 長

- ★マジック色相で上塗りのトマリアップ効果。
- ★キメ細くくなめらかな作業性。
- ★吸い込みが少なく、直接上塗りOK!

容量 200g(チューブ入り)



イサム塗料株式会社

営業企画部 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8
TEL.06(6308)1365 FAX.06(6308)5581

ホームページを開設しています。http://www.isamu.co.jp